



## SCHEDA TECNICA COLLA VINILICA V 34 NS

### GENERALITA'

Adesivo aceto vinilico in grado di soddisfare tutte le esigenze di falegnameria.

### CAMPO DI IMPIEGO

Viene impiegato nell'incollaggio a freddo di laminati plastici, masselli, listelli, compensati e truciolari.

### CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brook field a 23°C g6/20rpm	19000 - 23000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 4	°C
TEMPO APERTO A 20 °C a condizioni normali	20 - 30	min.

### CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	120 - 220	g/m <sup>2</sup>
TEMPO DI PRESA A 20 °C	30 - 35	min.
INCOLLAGGIO LAMINATO A 20°C	35 - 40	min.

### APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro.

### CONFEZIONI

Taniche da kg 25; cisterne da kg 1000.

### STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie; data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620

Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936

www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com