

#### GENERALITA'

Adesivo acetovinilico universale con tempo di presa medio rapido e linea collante opaca indicato anche per l'incollaggio legno verniciato.

#### CAMPO DI IMPIEGO

Viene impiegato nell'incollaggio di masselli, listelli, parti ornamentali con superficie grezza su parti verniciate o laccate e nel montaggio di cassette o mobili preverniciati.

#### CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	18000 - 23000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C
TEMPO APERTO A 20 °C a condizioni normali	7 - 13	min.

#### CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	120 - 200	g/m <sup>2</sup>
TEMPO DI PRESA A 20 °C	15 - 30	min.

#### APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello a temperature non inferiori a 8 - 10°C.

ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

#### CONFEZIONI

Taniche da kg 25; cisterne da kg 1000 e kg 400.

#### STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

*Data: Aprile '09; revisione n°02.*

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -