

GENERALITA'

Adesivo acetovinilico di ottima qualità indicato per l'incollaggio di legni duri e resinosi. Si fa apprezzare per una buona rapidità di incollaggio e per una linea collante trasparente.
Collaudato dal C.A.T.A.S. è risultato idoneo per la produzione di sedie.

CAMPO DI IMPIEGO

Viene utilizzato nell'incollaggio di legni duri o difficili da incollare, nella produzione di sedie e tavoli, in lavori di montaggio dove venga richiesta una particolare resistenza finale.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	12000 - 15000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 0	°C
TEMPO APERTO A 20 °C a condizioni normali	8 - 10	min.

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	120 - 220	g/m ²
TEMPO DI PRESA A 20 °C	10 - 15	min.

APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.

ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

CONFEZIONI

Taniche da kg 25; cisterne da kg 1000.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Data: Gennaio '09; revisione n°03.

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO