Solvepi

SCHEDA TECNICA COLLA VINILICA V38 CS

GENERALITA'

Adesivo acetovinilico di ottima qualità indicato per l'incollaggio di legni duri e resinosi. Particolarmente apprezzato per una buona rapidità di incollaggio e per una linea collante trasparente.

CAMPO DI IMPIEGO

Viene utilizzato nell'incollaggio di legni duri o difficili da incollare, nella produzione di sedie e tavoli, in lavori di montaggio dove viene richiesta una particolare resistenza finale.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	12000 - 15000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 0	°C
TEMPO APERTO A 20 °C a condizioni normali	8 - 10	min.

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	120 - 220	g/m^2
TEMPO DI PRESA A 20 °C	10 - 15	min.

APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.
ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro.
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

CONFEZIONI

Taniche da kg 25; cisterne da kg 1000.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente indicativo. Pertanto queste notizie, data la molteplicità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN - Tel. 0434/611207 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
ww.solvepi.com e-mail dan@solvepi.com