Solvepi

SCHEDA TECNICA

COLLA VINILICA P 50 S

GENERALITA'
Adesivo aceto vinilico caratterizzato da una linea collante trasparente, con buona rapidità a caldo e a freddo.

CAMPO DI IMPIEGO
Viene impiegato generalmente dove è richiesta una particolare rapidità di presa; nell'incollaggio di laminati, masselli, listelli con presse automatiche a ciclo continuo. Nell'assemblaggio di mobili permette di aprire lo strettoio in tempi brevissimi.
Particolarmente indicato nella bordatura di truciolari con legno massello e nell'incollaggio di legni dolci.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' A 23°C Brookfield a 23°Cg6/20rpm	19000 -26000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 4	°C
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali	6 – 10	min.

TEMPO DI PRESSATURA

su legno massello dolce a:	20	°C	4 – 6	min.
	50	°C	20	sec/mm di spessore.
	70	°C	15	sec/mm di spessore.
INCOLLAGGIO LAMINATO A :	20	°C	10 - 15	min.
	40	°C	3 - 4	min.
	50	°C	2 - 3	min.
	70	°C	1 - 2	min.

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 – 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 – 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 – 75	%
SPALMATURA	70 - 200	g/m^2

APPLICAZIONE
Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.
ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro. Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN - Tel. 0434/620620
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

CONFEZIONI

Taniche da kg 25.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

Le informazioni ed i suggerimenti riportati nella presente scheda sono il frutto della nostra esperienza e sono puramente indicativi. Considerata la grande varietà di materiali e condizioni nelle quali la colla può essere applicata, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o eventuali danni causati da un utilizzo improprio del prodotto.

Data: ottobre 17 revisione n° 01.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN - Tel. 0434/620620
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com