

König**Stucco a cera duro PLUS****143 000****Uso**

- Per la riparazione di danni come graffi, scheggiature, ammaccature e danni più profondi.
- Per superfici maggiormente sollecitate all'esterno (es. infissi e portoncini in legno e PVC, arredamento per giradino ecc.) e all'interno (scale, pavimenti in legno e laminato ecc.).
- Consigliato per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

- Miscela di cere minerali di alta qualità e materiale plastico, colorata con colori di terra ed ossidi.
- Duro e resistente a sollecitazioni.
- Resistenza ad alte temperature fino a 110 °C.
- Buone caratteristiche di aderenza.
- Riverniciabile a strati sottili con tutte le vernici König.
- I colori sono, fondendoli, mescolabili fra loro.
- Buona elasticità.
- Non adatto alla levigatura a macchina.

Istruzioni d'uso

Eliminare le parti allentate e rotte e dentellare il bordo danneggiato. Sigillare il fondo prima della stuccatura e farlo asciugare bene. Adattare i bordi chiari del punto danneggiato alla tonalità base, utilizzando i prodotti per ritocchi König.

Fondere lo stucco a cera duro PLUS utilizzando il fonditore a gas 439 (regolazione media) oppure il fonditore elettrico 440 (regolazione su stucco a cera duro PLUS/Gommalacca) e applicare a strati nel punto danneggiato. Non lavorare troppo a caldo (lo stucco a cera duro PLUS deve essere denso) per evitare la formazione di bolle.

Asportare le parti in eccesso con la pialla in plastica 161500 (scanalatura appuntita per le superfici, scanalatura arrotondata per gli spigoli).

Per sigillare e adattare il grado di lucentezza della riparazione utilizzare la vernice spray (NC) oppure la vernice spray acrilica (per esterni!).

Dati tecnici

Punto di rammollimento: 105-110 °C (ISO 2207)
Punto di goccia: 115-120 °C (DIN 51801)
Resistenza termica: non si deforma fra i -20 °C ai +110 °C
Resistenza meccanica: ottima
Uso all'esterno: resistente alla luce e agli agenti atmosferici
Sovraverniciabile: con tutte le vernici König
Aderenza: buona aderenza su molte materie plastiche e legni morbidi e duri
Durata di conservazione a magazzino: illimitata (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Il preparato non è oggetto del regolamento tedesco per il trasporto delle sostanze pericolose e nemmeno del regolamento sul trasporto di merci pericolose.

Smaltimento

- Nessuna avvertenza particolare per lo smaltimento. Può essere smaltito con i rifiuti domestici.

Confezione

10 x 8 cm, in scatole
 20 x 8 cm, in scatole
 Colori standard e a campione

Scheda tecnica**SOLVEPI S.p.A.**

Solventi e prodotti industriali
 Via Puja, 66 - 33080 Prata di Pordenone
 Tel. 0434 620620 - Fax 0434 610003
 R.E.A. 39227 PN - Reg. Impr. 7562 Trib. di PN
 C.F. e P. IVA IT01033240936

Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



® **Prodotto da:**
Heinrich König & Co. KG
 An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
 Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
 E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
 Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
 Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
 E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 46/07