

**König**

## Stucco a cera ad effetto 146 004

### Uso

- Per la riparazione di graffi e ammaccature su superfici in legno.
- Per l'adeguamento di colore in caso di danni maggiori in combinazione con lo stucco a cera duro e lo stucco a cera duro PLUS per le superfici in legno.
- Consigliato per interni.

### Caratteristiche del prodotto

- Miscela di cere minerali colorate con terre e ossidi.
- Buone caratteristiche di aderenza.
- Colori mescolabili fra loro.
- Di facile utilizzo.
- Buona elasticità (non screpola).
- Mescolabile con lo stucco a cera duro 141 e lo stucco a cera duro PLUS 143.

### Istruzioni d'uso

#### Ammaccature e graffi

Rimuovere le parti in eccesso. Appiattire gli spigoli con lo scalpello. Applicare lo stucco a cera utilizzando il fonditore elettrico 440 oppure a gas 439 nel punto danneggiato. **Attenzione:** La temperatura del fonditore non deve essere regolata troppo alta. Asportare lo stucco a cera in eccesso con la pialla in plastica 1615000. Opacizzare il punto con il panno abrasivo e lucidante. Applicare una base di vernice spray (NC) oppure vernice spray acrilica e adattare la venatura con il materiale da ritocco König. Sigillare il punto danneggiato con la vernice spray (NC) oppure la vernice spray acrilica e adattare eventualmente il grado di lucentezza.

#### Danni più consistenti

Rimuovere le parti in eccesso. Appiattire gli spigoli con lo scalpello. In caso di danni più profondi riempire il buco prima con lo stucco a cera duro 141! Applicare lo stucco a cera utilizzando il fonditore elettrico 440 oppure a gas 439 nel punto danneggiato. Per ottenere l'aspetto tipico del legno aggiungere dello stucco a cera ad effetto nell'ultimo strato. Asportare lo stucco a cera in eccesso con la pialla in plastica, pulire il punto riparato, applicare uno strato di vernice di fondo, ritoccare e adattare il grado di lucentezza.

### Dati tecnici

**Punto di rammollimento:** 76 °C (ISO 2207)  
**Punto di goccia:** 81 °C (DIN 51801)  
**Resistenza meccanica:** buona  
**Sovraverniciabile:** con tutte le vernici König  
**Aderenza:** buona aderenza su legni morbidi e duri  
**Durata di conservazione a magazzino:** illimitata (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

### Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Il preparato non è oggetto del regolamento tedesco per il trasporto delle sostanze pericolose e nemmeno del regolamento sul trasporto di merci pericolose.

### Smaltimento

- Nessuna avvertenza particolare per lo smaltimento. Può essere smaltito con i rifiuti domestici.

### Confezione

20 x 4 cm, in scatole  
Colori standard e a campione

*Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo*  
**[www.solvepi.com](http://www.solvepi.com)**

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



® **Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com) Ultimo aggiornamento 46/07

Scheda tecnica