



SCHEDA TECNICA

STUCCO MODOSTUC

Descrizione

Stucco a base acqua, inodore, formulato per ricreare una superficie liscia su legno e muro. Può essere utilizzato per riparare crepe, buchi o qualsiasi tipo di imperfezione su mobili, manufatti in legno, compensato, pannelli in legno, finestre, armadi, porte, cemento, intonaco sia già verniciati che grezzi. Il suo alto contenuto di cariche e resine ed il basso contenuto in acqua, permettono allo stucco di essiccare senza calo di prodotto e quindi di effettuare le lavorazioni con una sola mano, senza dover ripassare per la finitura. E' colorabile con colori naturali, ossidi e coloranti universali ed è verniciabile con qualsiasi tipo di vernice o idropittura. Quando asciutto può essere carteggiato, forato, trapanato, ed è possibile rimuovere i residui con un panno umido o carta vetrata. Può essere utilizzato sia in ambienti interni che esposto agli agenti atmosferici. E' atossico non infiammabile e non nocivo ed esente da metalli pesanti.

Modo d'uso

Il prodotto è pronto all'uso, tuttavia si consiglia un pre mescolamento prima dell'utilizzo. E' applicabile mediante spatole di acciaio flessibile su muro, cemento, legno ecc. Non sono richieste precauzioni durante la fase di lavorazione. E' indispensabile pulire, spazzolando con un pennello pulito ed asciutto, il supporto da polveri e piccole particelle di muro. La superficie su cui lo stucco deve aderire deve essere perfettamente asciutta e non deve essere intrisa da olii o grassi. Qualora la cavità da riempire sia particolarmente profonda può essere d'aiuto inserire al suo interno parti di mattone o altro materiale inerte non friabile. Lo strumento classico della stuccatura è la spatola, piccola o grande, in relazione alle dimensioni dell'intervento. A volte però il lavoro richiede l'uso del frattazzo. La consistenza morbida di MODOSTUC permette di spingerlo in profondità colmando tutti i vani della cavità senza colature. E' importante raggiungere un buon livello di lisciatura della superficie per limitare al massimo il lavoro di carteggiatura. Per i lavori di piccola entità, è sufficiente dare una sola passata, ma se la profondità da colmare è rilevante è opportuno procedere in due fasi intervallate da circa 4 ore per permettere allo strato inferiore di essiccare. Quando la superficie dello stucco sarà asciutta (i tempi sono variabili e dipendono dallo spessore del deposito, dalla temperatura dell'ambiente e dal tasso di umidità), sarà possibile procedere alla carteggiatura, utilizzando normale carta vetrata di grana diversa a seconda del trattamento finale a cui verrà sottoposta la superficie. Se si intende colorarlo, procedere alla colorazione dello stucco prima della sua applicazione, applicare poi una vernice trasparente o colorata per ottenere la finitura desiderata.

Disponibile nei colori:

Bianco, pino russo, rovere, douglas, ciliegio, mogano, teck, noce chiaro, noce scuro, ebano, avorio, faggio, palissandro.

Solvepi



Confezione

Bianco: 0,250-0,500-1-5-25 kg

Colorato: 0,500-1-5-25 kg

Tinte legno: tubo da 250 g

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. La temperatura di utilizzo deve essere non inferiori ai 5 °C e non superiore ai 40 °C.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: pasta densa

Peso specifico: 1,92 -1,96 g/ml

Volatili: acqua

Odore: impercettibile

Temperatura di applicazione: tra 5 °C a 40 °C

Residuo secco: (% in peso) 78

Tempo di asciugatura: tra 1 e 6 ore in relazione a spessore e temperatura , in profondità 10 ore, al tatto max 1 ora. I dati sopra riportati corrispondono alle attuali conoscenze pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia da parte del produttore sul risultato finale della lavorazione. Si consiglia quindi all'utilizzatore di verificare preventivamente l'idoneità dello stucco alla specifica lavorazione.