



SCHEDA TECNICA

STUKSOL – 2 METAL

Stuksol – 2 Metal è un prodotto a base di resine poliestere insature e cariche minerali. Prodotto ideale per stuccare su lamiere zincate, alluminio, leghe leggere e vetroresina. Viene utilizzato per riparazioni e riempimenti nel settore della carrozzeria, in nautica e nell'industria.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Eccellente verticalità
- Facilmente carteggiabile
- Sovra verniciabile
- Stabile allo stoccaggio
- Elevata resistenza meccanica e capacità di adesione

NOTE TECNICHE

Composizione: resina poliestere insatura, cariche minerali

Peso specifico: 1,83 +/- 0,1

MODO D'USO

Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, prive di cere o silicone ed asciutte. Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3% a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20° C 2%, oltre i 20° C 1%). Non usare a temperature inferiori a 5° C.

Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare. Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.

Pot life a 20° C: 3-6 minuti

Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione.

Colorabile dopo 45 minuti dall'applicazione.

Il prodotto è stabile per 12 mesi se conservato correttamente.

NOTE: Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sopra indicati sono il risultato della nostra attuale esperienza ed hanno carattere puramente indicativo. In considerazione della varietà di materiali nelle quali lo stucco può essere applicato e le molteplici e diverse condizioni di utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o eventuali danni causati da un utilizzo improprio del prodotto.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003

Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936

www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com