

## STUKSOL -2 WOOD

### STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE PER LEGNO

SRUKSOL – 2 WOOD È UN PRODOTTO A BASE DI FIBRE DI LEGNO, FORMULATO PER LA STUCCATURA E LA FINITURA DEL LEGNO, RIPRISTINA PARTI MANCANTI, NODI E BORDI. FACILE DA APPLICARE E CARTEGGIARE.

#### ALTRE CARATTERISTICHE:

- Eccellente Verticabilità
- Colorabile
- Stabile allo stoccaggio
- Elevata resistenza meccanica e capacità di adesione

#### NOTE TECNICHE:

- Composizione: resina poliestere insatura, cariche minerali, fibre di legno.
- Peso specifico: 1,49 +/- 0,1

#### MODO D'USO:

Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, prive di cera o silicone e asciutte. Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'indurente specifico all'1/3%, a seconda del tempo di indurimento desiderato e della temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2% , oltre 20°C 1%).

Non usare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 115°C.

Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare.

Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.

Pot life a 20°C: 3-6 minuti.

Carteggiare a secco o ad umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione.

Colorabile dopo 45 minuti di applicazione.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Il prodotto è stabile se conservato correttamente per 12 mesi.

**Colori disponibili: Abete • Noce • Noce scuro • Rovere**