





RESISTENTE AL CALORE



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

## **MASKING**

SUPPORTO: carta semicrespata ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

Mascheratura professionale e carrozzeria

Bianco - giallo

Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità, ai solventi, alla temperatura di utilizzo. Il nastro ha elevata conformabilità e buona resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi nel settore edile per tinteggiature, nelle verniciature decorative e industriali, nella carrozzeria e nella mascheratura protettiva in genere.



**GRAMMATURA SUPPORTO** 58 g/m<sup>2</sup>



**ADESIVITÀ** > 2,3 N/cm



CARICO DI ROTTURA > 32 N/cm







SCHEDA TECNICA INFORMATIVA



		***************************************	<b>\( \)</b>	ji.		°C	°C [	%	<u></u>	
	grammatura supporto g/m²	spessore totale µm	adesività N/cm	carico di rottura N/cm	allungamento a rottura %	resistenza al calore per 90 min.	resistenza al calore per 30 min.	si taglia con le mani	resistenza raggi UV	rimozione senza residui
NARMASK 340	55	125	> 2,2	> 27	> 8	55° C	70° C	•		•
NARMASK 360	58	130	> 2,3	> 32	> 8	60° C	80° C	•		•
NARMASK 380	76	145	> 2,3	> 35	> 8	60° C	80° C	•		•
NARMASK UVR 380	76	145	> 2,3	> 35	> 8	60° C	80° C	•	•	•
NARCAR 350	58	135	> 2,6	> 32	> 8	80° C	110° C	•		•
NARCAR 380	76	150	> 2,6	> 35	> 8	80° C	110° C	•		•

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati.

I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.



