



NASTRO SARACREP 2120

Nastro adesivo in carta con supporto in carta semi crespata, adesivo in gomma naturale, resine idro carboniche e solventi, mandrino in cartoncino riciclato. Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità ai solventi ed alla temperatura di utilizzo. Il nastro ha elevata conformabilità e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre una vasta gamma di utilizzi nel settore edile per tinteggiature, nelle verniciature decorative nella carrozzeria e nella mascheratura protettiva in genere.

DATI TECNICI

Grammatura supporto g/m ²	55
Spessore totale μm	125
Adesività N/cm	>2,2
Carico di rottura N/cm.	>27
Allungamento a rottura %	>8
Resistenza al calore per 90 min.	55° C

Il nastro deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto. Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 ed i 25 ° C ed umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati.

L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto.

I dati tecnici sopra riportati sono il risultato di analisi effettuate sulla normale produzione e non sono quindi legalmente vincolanti.