



SCHEDA TECNICA

FILM ESTENSIBILE ECO 2304



Film estensibile in LLDPE polietilene lineare a bassa densità, adatto per applicazioni con macchine avvolgitrici senza gruppo prestiro e per uso manuale. La messa a punto di una formula innovativa ha permesso di creare un prodotto ad elevata forza di tiraggio e resistenza alla rottura anche negli spessori più sottili, consentendo di sostituire i film standard e risparmiando il 50% di materiale.

I rotoli sono disponibili con anima e senza anima

Diametro dell'anima: 76 mm. o 50 mm.

Spessori: 15- 17 – 20 -23 μm

Colori disponibili: trasparente, bianco, nero

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003

Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936

www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Metodo	U.M.	Direzione	Sp. 15 µm	Sp. 17µm	Sp. 20 µm	Sp. 23 µm
Resistenza agli urti	ASTM D1709A	G	-	100	123	140	156
Resistenza alla rottura	ASTM D 882B	MPa	Direzione macchina	32	33	35	42
			Direzione trasversale	17	17	21	28
Resistenza alla trazione	ASTM D 882B	MPa	Direzione macchina	16	16	15	16
			Direzione trasversale	5,5	6	6,5	7
Allungamento alla rottura	ASTM D 882B	%	Direzione macchina	324	390	408	420
			Direzione trasversale	622	690	700	725
Resistenza allo strappo	ASTM D 1922	mN	Direzione macchina	350	400	420	450
			Direzione trasversale	4000	4500	4750	4850
Prestiro garantito		%		120	140	155	165

Tolleranza sui dati 10%

I dati sopra riportati sono frutto delle nostre conoscenze più aggiornate ed hanno il solo scopo di descrivere il prodotto. Non dovranno quindi costituire garanzia di idoneità del prodotto alle varie specifiche applicazioni.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 13427

(Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

La linea guida UNI EN 13427, redatta dal comitato tecnico CEN (European Committee for standardisation) specifica i requisiti per la conformità alla Direttiva Europea 94/62/CE e successivi aggiornamenti sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio come espresso anche dall'art. 226 comma 3 e 4 del D.lgs 152/2006. La linea guida prevede l'applicazione delle seguenti norme:

- Prevenzione per riduzione alla fonte (EN 13428) : garantire solo la quantità minima adeguata di materiale al sistema di imballaggio. Non applicabile.
-
- Metalli pesanti (CR 13695-1): garantire livelli minori ai massimi consentiti per i componenti. Il contenuto complessivo di metalli pesanti nel film estensibile è inferiore a 100 ppm.
-
- Minimizzazione delle sostanze o dei preparati pericolosi (EN 13428): il film estensibile non contiene sostanze pericolose classificate con il simbolo "N"
-
- Riutilizzo (EN 13429): garantire la riutilizzabilità in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio. Non applicabile.
-
- Recupero mediante riciclo dei materiali (EN 13430): garantire la riciclabilità in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio. Il film estensibile è un prodotto riciclabile al 100% (non biodegradabile)
-
- Recupero sotto forma di energia(EN 13431): garantire il recupero di energia in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio. I film in PE possono essere smaltiti tramite combustione. Il recupero energetico è pari a 22MJ/kg. di film.
-
- Recupero organico (EN 13432): garantire la possibilità di compostaggio in base a tutti i termini della norma per l'unità funzionale di imballaggio. Non applicabile.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003

Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936

www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com