SCHEDA TECNICA
FILM PROTETTIVO
PF 12/3/33D HS TRASPARENTE

Descrizione del Prodotto:	- Supporto Film : Polietilene - Colore : Trasparente - Tipo di Adesivo : Acrilico, base acqua
Dati tecnici:	- Spessore (µm)* : 33 - Adesività Acciaio Inox : 175 ±50 cN/25mm 0,7 ±0,2 N/cm (AFERA 5001)*
Applicazione:	- Questo prodotto è raccomandato per proteggere le superfici delicate da danneggiamento durante le lavorazioni e l'assemblaggio. Se applicato correttamente, il film può essere rimosso senza lasciare residui di colla. - Secondo le nostre conoscenze attuali, questo film è adatto, per esempio, per le seguenti superfici: - Metalli preverniciati (PVDF, Poliestere…) - Foglie in plastica (PVC, PC, Melamina) - Questo prodotto non è un imballaggio e non sostituisce nessun imballaggio idoneo alla protezione di superfici delicate durante lo stoccaggio, il trasporto e la manipolazione.
Condizioni di Applicazione:	- La superficie deve essere priva di olio, grasso, polvere e solventi - Temperatura ambiente (> 10°C e < 40°C)
Resistenza:	- All'Acqua : Buona - All'Olio : Moderata - Ai Solventi : Moderata - Agli UV** : 3/6 mesi
Condizioni di conservazione delle bobine:	- Temperatura ambiente (> 10°C e < 40°C) - Tempo di conservazione massimo 6 mesi dalla data di consegna - Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole e all'umidità
Dettagli note (*, **)	- * Misurata secondo metodo interno per i film protettivi - ** 3/6 mesi di resistenza UV secondo il clima Medio Europeo che corrisponde a 150/300 ore in macchina QUV (QMP 48)

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

Nota:
I dati e le raccomandazioni sono forniti in buona fede, sulla base di esperienza pratica, ma senza garanzia. I dati sopra esposti sono valori medi della produzione e sono soggetti a tolleranza del +/- 15%.
Le caratteristiche sopramenzionate sono valide per delle superfici standard. La performance del film può differire su specifiche superfici, se applicate in specifiche condizioni. Per questo motivo, si raccomanda caldamente al cliente di fare i propri test alle proprie specifiche condizioni. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto.
.