Film protettivo PF 564 C “LASER” bianco /nero

Il film protettivo PF 564 C è raccomandato per proteggere le superfici delicate da sporco e danneggiamento durante le lavorazioni. Se applicato correttamente il film può essere rimosso senza lasciare residui di colla.
E’ particolarmente indicato per essere applicato su:

- superfici metalliche lisce o leggermente strutturate
- forme in PVC (es. telai di finestra, porte)
- superfici verniciate
- superfici metalliche verniciate a polvere
- acciaio di alta qualità, spazzolato/lucido
- alluminio lucido o spazzolato
- adatto al taglio laser CO2**

Dati tecnici:

Supporto film	polietilene
Colore	Bianco e nero
Tipo di adeviso	Base gomma
Spessore	100 µm
Adesività su acciaio inox	500+100/-100 cN/25 mm / 2 +0.4/-0,4 N/cm

Condizioni di applicazione:
La superfice deve essere ben pulita, priva di olio, grasso, polvere e solventi. Il prodotto va applicato a temperatura ambiente compresa tra >10° C e < 40° C.

Resistenza:
All’acqua: buona
All’olio: moderata
Ai solventi: moderata
Agli UV: 12 mesi

Condizioni di conservazione delle bobine:
Temperatura ambiente compresa tra > 10° C e < 40° C
Tempo di conservazione massimo 6 mesi dalla data di produzione
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole e all’umidità

Note:
i dati e le raccomandazioni sopra riportate sono forniti in buona fede sulla base di esperienza pratica, ma senza garanzia. I dati tecnici sopra esposti sono valori medi della produzione e sono soggetti a tolleranza del +/- 15%.
Le indicazioni sopra riportate sono valide su superfici standard. Raccomandiamo vivamente prima di procedere all’applicazione del film di effettuare dei test sul prodotto in base alle proprie specifiche condizioni.

**12mesi di resistenza UV secondo il clima medio europeo che corrisponde a 600 ore in macchinaQUV(QMP48)

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com