

SCHEDA TECNICA TALCO INDUSTRIALE

GARANZIE DI VENDITA

SiO ₂	60,6 %
MgO	31,5 %
Al ₂ O ₃	0,5 %
Fe ₂ O ₃	0,3 %
CaO	0,7 %

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Densità apparente assestata	0,75 g/cm ³
Densità apparente	0,43 g/cm ³
Densità	2,78 g/cm ³
Assorbimento olio	35/100 g
Superficie specifica	3,7 m ² /g
Abrasività	9 mg
Umidità	max 0,5 %
pH	8.7
Grado di bianco	91 Y
Perdita al fuoco 1050 °C	6,4 %
Esente da impurezze asbestoidi (XRD)	
Granulometria	
> 30 micron	0,20 %
< 30 micron	99,80 %
< 20 micron	91,00 %
< 10 micron	60,00 %
< 5 micron	32,20 %
< 2 micron	10,00 %